

IFK 1380 n

Technical Data Sheet

Materiálový list

TYPE, MARK / typ, označenie

Synthetic Interlock - knit F 1380 n

Syntetický žiaruvzdorný úplet F 1380 n

WEIGHT base cloth váha, základná textília	(appr. 6 oz/sqyd) appr. / cca. 200 [g/m ²]
WIDTH / šírka	1 600 [mm] +/- 1,5%
COMPOSITION / zloženie	100% Para-Aramid / Kevlar®

CONSTRUCTION / konštrukcia		
LOOP / slučkovanie	thr/cm (nite/cm) +/- 1,5	Yam N (Vlákno NM) / 50/1
BACK / rubová strana	thr/cm (nite/cm) +/- 1,5	Yam N (Vlákno NM) / 50/1
THICKNESS hrúbka	appr. /cca 0,75 [mm]	+/- 0,1 mm
WEAVE / väzba tkaniny	nterlock knit / pletenina - úplet	
ROLL LENGTH / štandardná dĺžka rolky	50 m	

Burning behaviour EN 532, ISO 17493:2000, EN 659:2003+A1:2008 (Protocols 2013 0278.1, 34976, 0468/06)	
Horenie podľa EN 532, EN 532, ISO 17493:2000, EN 659:2003+A1:2008 (Protokoly 2013 0278.1, 34976, 0468/06)	
AFTERBURN / dohorievanie	0 s
AFTERGLOW / tlenie	0 s
FLAMING / horenie	no / nie
BRAKE UP / trhanie	no / nie
HOLEFORMING / prehorenie	no / nie
MOLTEN DEBRIS / odkvapkávanie	no / nie

OTHER / ostatné	
Sweat fastness / Stálosť pri pôsobení potu EN ISO 105 - E04	4 - 5
pH EN 1413	6,6
AZO colorants / AZO farbivá EN 14362-1: 2003 -12	no / neobsahuje

TEMPERATURE RANGE / tepelná odolnosť	
Max / maximálne	< 300°C. (< 500°F)
Short time peak / krátkodobá max. záťaž	< 450°C. (< 850°F)

REMARKS / poznámky

- * All parameters are laboratory derived average datas without any guarantee for the final application on the customers products. Please check carefully if the material fits to all of your requirements or ask for an official certification of your finished product!
- * Všetky parametre sú vzťahnuté ku priemerným laboratónym testom bez garancie pre finálne aplikácie výrobkov u zákazníkov. Prosíme, dôkladne preverte či materiál vyhovuje Vaším požiadavkám, resp. certifikujte Váš finálny výrobok.



*) Information, details, and data of Technical Data Sheet are according to the best of our knowledge and experience based on production and tests series which can be improve anytime. However, the final application is without any obligation and guaranty - we recommend tests according to your specific conditions.

*) Uvedené informácie a údaje sú poskytnuté na základe našich najlepších vedomostí a skúseností, boli a opakovane môžu byť preverené testovaním, avšak odporúčania pre použitie sú bez záväzkov a záruky. V každom prípade doporučujeme odskúšanie a overenie vhodnosti použitia pre konkrétne aplikácie.